

DETERMINATION DE LA RESISTANCE A LA FLEXION *
SOUS CHARGE CENTREE

M082636 / Rf

Finition de surface : sciée

Vitesse de chargement : 0,25 MPa/s

Orientation de l'axe de chargement : charge perpendiculaire aux plans d'anisotropie

Distance entre appuis : 250 mm

Page 2 sur 2

Référence échantillon	Largeur au plan de rupture (mm)	Hauteur au plan de rupture (mm)	Charge de rupture (N)	* Résistance à la flexion (MPa)
M082636 31	48,4	52,7	1045	2,9
M082636 32	53,3	52,6	1052	2,7
M082636 33	50,8	50,7	1021	2,9
M082636 34	50,8	50,8	1201	3,4
M082636 35	50,1	51,1	1025	2,9
M082636 36	51,0	51,1	978	2,8
M082636 37	51,7	51,2	1141	3,2
M082636 38	51,7	51,1	1164	3,2
M082636 39	51,0	51,1	1115	3,1
M082636 40	50,9	51,0	1027	2,9
Moyenne	---	---	---	3,0

(*): rupture à plus de 15% du milieu de l'épreuve

FRONTENAC 1/2 DUR

Résistance moyenne à la flexion : 3,0 MPa

Résistance à la flexion maximale : 3,4 MPa

Résistance à la flexion minimale : 2,7 MPa

Ecart - type : 0,2 MPa

Christophe GOUDE

Le Technicien, chargé des essais

Stéphane LOGEL

Le Responsable du Département Matériaux

Conservation des échantillons : 1 mois à compter de la date d'édition du rapport d'analyse

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.