

ESSAI D'USURE AU DISQUE METALLIQUE

Diamètre du disque : 200 mm
 Largeur du disque : 70 mm
 Ecoulement abrasif : 2,5 L/min

Page 2 sur 2

Référence échantillon	Longueur des empreintes(mm)
M082636 25	47,0
M082636 26	45,5
M082636 27	49,5
M082636 28	49,0
M082636 29	50,0
M082636 30	49,5
Moyenne	48,4

FRONTENAC 1/2 DUR

Longueur moyenne de l'empreinte : 48,4 mm

Longueur d'empreinte maximale : 50,0 mm
 Longueur d'empreinte minimale : 45,5 mm
 Ecart - type : 1,8 mm

Christophe GOUDE

Le Technicien, chargé des essais



Stéphane LOGEL

Le Responsable du Département Matériaux



Conservation des échantillons : 1 mois à compter de la date d'édition du rapport d'analyse

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par 'A'.