

ESSAI D'USURE AU DISQUE METALLIQUE

Diamètre du disque : 200 mm
Largeur du disque : 70 mm
Ecoulement abrasif : 2,5 L/min

Page 2 sur 2

Référence échantillon	Longueur des empreintes(mm)
M082637 25	35,0
M082637 26	35,5
M082637 27	35,5
M082637 28	34,0
M082637 29	35,5
M082637 30	35,0
Moyenne	35,1

FRONTENAC DUR MARBRIER

Longueur moyenne de l'empreinte : 35,1 mm

Longueur d'empreinte maximale : 35,5 mm
Longueur d'empreinte minimale : 34,0 mm
Ecart - type : 0,6 mm

Christophe GOUDE

Le Technicien, chargé des essais



Stéphane LOGEL

Le Responsable du Département Matériaux



Conservation des échantillons : 1 mois à compter de la date d'édition du rapport d'analyse

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par '.