

ESSAI DE GELIVITE

Finition de surface : sciée

Dimension des éprouvettes : 50 / 50 / 300 mm

Page 2 sur 2

Référence échantillon	Diminution de volume (%)	Variation de la fréquence de résonance (%)	Cote de comportement (échelle NF EN 12371)	N° de cycle
M082649 1	1,28	32,6	3	140
M082649 2	1,13	12,4	3	112
M082649 3	1,09	8,1	3	112
M082649 4	1,11	21,2	2	98
M082649 5	1,01	10,8	2	112
M082649 6	1,07	17,5	3	98

L'essai continue jusqu'à ce qu'au moins deux éprouvettes soient classées comme défectueuses selon l'un des critères suivants :

- la cote attribuée à l'examen visuel est de 3
- la diminution du volume apparent est de l'ordre de 1%
- la diminution du module d'élasticité dynamique est de l'ordre de 30%

PIERRE DE FRONTENAC "DUR NON MARBRIER"
Résistance aux cycles de gélivité : 112 cycles
Stéphane LOGEL
Le Technicien, chargé des essais


Conservation des échantillons : 1 mois à compter de la date d'édition du rapport d'analyse

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par *.