

4. SYNTHÈSE

Les résultats des essais sont récapitulés dans le tableau suivant :

		Résultats	
		Calcaire dur non marbrier	Calcaire mi dur
Porosité en %		18,8	-
Masse volumique réelle en t/m ³		2,68	-
Masse volumique apparente en t/m ³		2,17	-
Résistance en flexion en MPa		5,9	-
Absorption d'eau par capillarité en g/cm ² .mn ^{0,5}	C1	0,05	-
	C2	0,05	-
Essai d'usure au disque métallique en mm		17,5	-
Compression en MPa		37,7	6,4

G.GUITARD



L'ingénieur responsable
du dossier

C.MERZ



Responsable de la Division Matériaux
Auscultation Structures